



虹牌油漆

水性環氧樹脂面漆

WATER-BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT

產 品 號 碼	No.1030
型 別	以具優越耐候性、耐化性之水性樹脂，配以顏料、填充劑精製而成之二液型高效能水性環氧面漆。
用 途	適用於食品工廠、石化廠、醫院之室內外，耐污染性、無毒及耐候、耐化性之水泥構造物及鋼材之裝飾與保護用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耐污染性優。 2. 優良耐候性，不易粉化。 3. 耐化學品濺潑。 4. 水為稀釋劑，無引火危險，無毒性。
光 澤	60% 以上
顏 色	白色或各色
重 量	1.05 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	75~90 KU (混合漆)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 14 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	37.8 m ² /Gal 10.0 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 18 小時
混 合 比	依桶裝標示
總 不 揮 發 物	40 % 以上 (混合漆)
可用時間 (混合後)	24 小時以上 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~5 % (不含清洗工具)
適 用 底 漆	水泥底材：No.467 高滲透型強效防水底漆 (建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳) No.420 彈性面漆專用底漆 No.1030CP 水性環氧樹脂透明底漆 No.1035 水性環氧樹脂三聚磷酸鋁防銹底漆 鋼 材：No.500P 水性鍍鋅漆 No.1011(75 μ)/No.1075(100 μ)/No.1030(40 μ)/No.1030(40 μ) 參考範例
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑、硬化劑按比例混合，充份攪拌均勻。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵，必須清除乾淨。 3. 陰雨或相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。 4. 本產品無明顯的膠化現象，請於規定可用時間內使用完畢。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101030XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410